

Encunhamento

Argamassa cimentícia para encunhamento



1. DESCRIÇÃO

É uma Argamassa isenta de retração devido a utilização de aditivo expensor, a base de cimento Portland, agregados selecionados e aditivos especiais de fácil aplicação. Utilizada para encunhamento no encontro da alvenaria com as vigas estruturais evitando as trincas localizadas nesta região. Fácil aplicação basta misturar e aplicar.

2. INDICADO PARA

- Argamassa tixotrópica utilizada nos espaços entre as alvenarias e as vigas de concreto com a finalidade de preenchimento.
- Encunhamento em geral.

3. NÃO INDICADO PARA

- Não utilizar como assentamento estrutural.
- Não utilizar como assentamento vedação.
- Não utilizar no preparo de concretos ou qualquer outro tipo de serviço.
- Não deve ser utilizada para assentamento de blocos sílico-calcários.

4. PREPARAÇÃO DA BASE:

- A base deve estar isenta de poeira, partes soltas ou com fissuras, e sua superfície isenta de selantes, tintas, gorduras ou outros materiais que possam dificultar a ancoragem da argamassa no substrato;
- Nos locais expostos ao sol e ao vento, umedecer levemente a base antes da aplicação da Argamassa Encunhamento.

5. COMPOSIÇÃO

- Cimento, agregados e aditivos especiais.

6. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Quantidade de água da mistura: 3,8 L por saco 20Kg.
- Tempo de utilização: 2hs

7. CONDIÇÃO DE APLICAÇÃO

- Temperatura de aplicação: ar ambiente +5°C a +40°C;
- Temperatura da superfície da base: +5°C a +27°C;
- Não aplicar em superfícies extremamente quentes ou quando houver previsão de chuvas.

8. MISTURA

- Fazer a mistura mecânica ou manualmente em recipiente limpo, com água limpa, 3,8L para 20Kg do produto, até obter uma massa consistência homogênea, sem grumos;
- Utilizar a argamassa de reboco em, no máximo, 2h após a mistura.

9. APLICAÇÃO:

- Executar o encunhamento em grupos de pavimentos (por exemplo, de 3 em 3) de cima para baixo com intervalo mínimo de 24 horas entre eles, se possível começando pelo último pavimento
- Preencher a folga do encunhamento por um lado da parede, aplicando argamassa com colher de pedreiro e compactando-a com um soquete de madeira complementar o outro lado da parede após 12 horas.
- Cuidar da boa limpeza das ferramentas e utensílios.

10. CONSUMO

Em média de 18 a 25 kg/m²/cm aplicado

11. ARMAZENAGEM, SEGURANÇA E VALIDADE

10.1 ARMAZENAGEM:

- Armazenar em local seco e arejado sobre estrado elevado do solo, em pilhas com altura máxima de 1,5 m.

10.2 SEGURANÇA:

- Utilizar óculos de proteção e luvas de borracha durante a aplicação;
- Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar o local atingido com água corrente;
- Manter a embalagem fechada e fora do alcance de crianças e animais domésticos;
- Se ingerido, consultar um médico imediatamente.

10.3 VALIDADE:

- 08 meses a partir da data de fabricação, desde que armazenado corretamente.

11 EMBALAGEM

- Encunhamento é fornecido na cor cinza em sacos plásticos de 20 kg.

Documento revisado em agosto de 2024.