

## Rejunte JUNTA FINA

### Rejuntamento Cimentício Colorido Tipo II



#### 1. DESCRIÇÃO

Junta Fina é um rejunte que proporciona acabamento ultrafino, textura macia, alta resistência mecânica e à formação de fungos e facilidade na limpeza.

***Classificado conforme NORMA 14992 – TIPO II***

#### 2. INDICAÇÕES

É indicado para rejuntamento de cerâmicas, porcelanatos, pedras naturais, pastilhas de vidro, porcelana e metálicas em ambientes internos e externos, saunas e áreas úmidas com juntas de 1 a 5 mm.

#### 3. NÃO INDICADO

- Piscinas
- Churrasqueiras e frigoríficos
- Juntas maiores que 5 mm
- Em superfícies expostas a ácidos ou produtos químicos agressivos

#### 4. CUIDADOS ESPECIAIS

- O rejuntamento deve ser iniciado somente após todas as obras paralelas estarem encerradas e o prazo de liberação da argamassa colante tenha sido respeitado;
- As juntas das placas devem estar isentas de resíduos de argamassa, pó, óleos e qualquer outro material que impeça a perfeita penetração e aderência do rejuntamento;
- Realizar a mistura sempre nas proporções indicadas na embalagem;
- Recomenda-se que o rejuntamento seja realizado entre 10°C e 30°C;
- Rejuntar toda a área de uma única vez para evitar diferenças de tonalidade;
- O excesso de água causará diferença de tonalidade e perda de resistência do rejuntamento;
- Realizar tratamento adequado em juntas estruturais, de movimentação e de dessolidarização;

- Proteja peças de alumínio e materiais não tratados, pois podem manchar em contato a argamassa de rejuntamento;
- Verifique se a base está impermeabilizada, pois a presença de umidade poderá causar manchas e depósito de sais (eflorescência) na superfície do rejuntamento.

## **5. PREPARO DO PRODUTO**

- Prepare o produto em um recipiente estanque e limpo;
- Misture todo o conteúdo do pacote de 1kg do produto para 290ml de água.
- Misture bem, até obter uma massa homogênea e sem grumos;
- Deixar a mistura em repouso por 10 minutos e misturar novamente;
- Utilize o produto até o prazo máximo de 2 horas e não adicione mais água ou qualquer outro produto após a mistura;
- Proteja o produto preparado do sol, vento ou chuva.

## **6. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

- Massa de coloração colorida, com textura macia e aderente

## **7. APLICAÇÃO**

- Aplique o rejuntamento com desempenadeira de borracha ou espátula plástica pressionando para dentro das juntas até o total preenchimento;
- Com a própria desempenadeira retire o excesso de produto da superfície do revestimento;
- Após 15 a 40 minutos da aplicação (esse tempo pode variar de acordo com a temperatura ambiente), faça o acabamento com esponja limpa, macia e levemente umedecida com água limpa;
- Proteja o rejuntamento de chuva por 3 dias e áreas molháveis por 7 dias;
- O tráfego de pessoas deve ser liberado 24 horas após o rejuntamento;
- A limpeza cotidiana deve ser iniciada após 14 dias com pano limpo, água e detergente neutro. Não utilizar produtos à base de ácido muriático.

## **8. COMPOSIÇÃO**

- Cimento Portland, cargas minerais, pigmentos inorgânicos e aditivos especiais

## **9. ARMAZENAGEM**

- Manter em local seco e arejado, elevado do solo sobre estrado, empilhamento máximo 10 caixas de altura, conservado na embalagem original e fechada.

## 10. VALIDADE

- 18 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado corretamente.

## 11. SEGURANÇA

- Utilizar óculos de segurança e luvas de borracha durante a aplicação;
- Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar o local atingido com água corrente;
- Manter a embalagem fechada e fora do alcance de crianças e animais domésticos;
- Se ingerido, consultar um médico imediatamente.

## 12. CONSUMO

### CONSUMO MEDIO (Kg/m<sup>2</sup>)

| FORMATO<br>(cm X cm) | TAMANHO DA JUNTA (mm) |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | 1                     | 2     | 3     | 4     | 5     |
| 7,5 x 7,5            | 0,378                 | 0,755 | 1,133 | 1,510 | 1,890 |
| 10 x 10              | 0,284                 | 0,570 | 0,850 | 1,115 | 1,420 |
| 20 x 20              | 0,118                 | 0,238 | 0,354 | 0,475 | 0,590 |
| 30 x 30              | 0,095                 | 0,189 | 0,285 | 0,378 | 0,472 |
| 40 x 40              | 0,072                 | 0,142 | 0,214 | 0,283 | 0,354 |
| 45 x 45              | 0,063                 | 0,128 | 0,189 | 0,254 | 0,315 |
| 50 x 50              | 0,057                 | 0,115 | 0,170 | 0,228 | 0,285 |
| 60 x 60              | 0,047                 | 0,095 | 0,143 | 0,189 | 0,236 |
| 80 x 80              | 0,035                 | 0,070 | 0,107 | 0,142 | 0,177 |
| 60 x 120             | 0,036                 | 0,071 | 0,108 | 0,143 | 0,178 |

Obs: Consumo aproximado com base em revestimentos com 8mm de espessura

## 13 EMBALAGENS

- Rejuntamento Junta Fina fornecido em diversas cores em caixa de 1kg.

Documento revisado em julho de 2025.