

## Chapisco Desempenado

### Argamassa adesiva para chapisco



#### 1. DESCRIÇÃO

Chapisco Desempenado é proporcionar uma perfeita ponte de aderência entre bases de baixa absorção (concreto, lajes mistas) e a argamassa de revestimento

#### 2. INDICADO PARA

Para bases de concreto de baixa absorção como:

- ✓ vigas,
- ✓ pilares,
- ✓ lajes mistas

#### 3. NÃO INDICADO PARA

- ✓ Para aplicações sobre superfícies pintadas, metálicas, de madeira ou revestimentos orgânicos.

#### 4. PREPARAÇÃO DA BASE:

- ✓ O substrato deve estar isento de contaminantes que possam prejudicar a aderência, tais como: nata de cimento, umidade e ferrugem, graxas, eflorescências, restos de desmoldante, pó, mofo etc.;
- ✓ Limpe com escova de aço e lave com jatos de alta pressão para remover qualquer tipo de sujeira antes da aplicação;
- ✓ Retire o excesso de argamassa dos blocos, pontas de ferro, restos de formas, bem como todo e qualquer material que possa comprometer a aplicação do produto
- ✓ O concreto deverá estar curado por mais de 28 dias.

#### 5. COMPOSIÇÃO

Areia, cimento e aditivos especiais.

#### 6. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Quantidade de água da mistura: 3,6 L para 20Kg
- Tempo de utilização: 2hs.

## 7. CONDIÇÃO DE APLICAÇÃO

- Temperatura de aplicação: ar ambiente +5°C a +40°C;
- Temperatura da superfície da base: +5°C a +27°C;
- Não aplicar em superfícies extremamente quentes ou quando houver previsão de chuvas.

## 8. MISTURA

- Realizar a mistura manual ou mecanicamente da argamassa, proporcionando uma mistura mais homogênea, facilitando assim a aplicação e obtendo melhores resultados;
- Misturar as argamassas sempre 3,6 L de água para 20 kg de argamassa.

## 9. APLICAÇÃO:

Umedeça a base e aplique o Chapisco Desempenado Tilecol com o lado liso de uma desempenadeira denteada de 6 x 6 x 6 mm, com espessura de, no mínimo, 3 mm. Passe o lado denteado da desempenadeira retirando o excesso de produto e formando cordões. Umedeça áreas expostas ao sol e ao vento 1h após a aplicação. Aguarde 72 h para a aplicação do emboço.

## TRATAMENTO DE CURA

A cura úmida é recomendada quando a aplicação é realizada sob incidência de alta temperatura (> 35°C) e baixa umidade relativa (<50%), em intervalos de 2 horas por período de 4 horas.

## 10. CONSUMO

Aproximadamente 3 a 5 kg/m<sup>2</sup>

## 11. CUIDADOS ESPECIAIS:

Recomenda-se que o reboco seja realizado após 72 horas após a aplicação do produto, para que não haja impregnação de sujeira (pó, fuligem) sobre o Chapisco Desempenado. Caso o Chapisco Desempenado esteja aplicado há muito tempo, realize o procedimento de limpeza com lavadora de pressão em leque a uma distância de 60cm e aguardar cerca de 48 horas para aplicação do emboço

## 12. ARMAZENAGEM, SEGURANÇA E VALIDADE

### 12.1 ARMAZENAGEM:

- Armazenar em local seco e arejado sobre estrado elevado do solo, em pilhas com altura máxima de 1,5 m.

### **12.2 SEGURANÇA:**

- Utilizar óculos de proteção e luvas de borracha durante a aplicação;
- Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar o local atingido com água corrente;
- Manter a embalagem fechada e fora do alcance de crianças e animais domésticos;
- Se ingerido, consultar um médico imediatamente.

### **12.3 VALIDADE:**

- 08 meses a partir da data de fabricação, desde que armazenado corretamente.

### **12.4 EMBALAGEM**

- Chapisco Desempenado é fornecido na cor cinza em sacos plásticos de 20kg.

Documento revisado em junho de 2025.