

Rejuntamento Juntas Especiais

Rejuntamento Cimentício Colorido Tipo II



1. DESCRIÇÃO

REJUNTE JUNTAS ESPECIAIS é um produto de desempenho superior, alta aditivação e com ótimo acabamento. Este produto cumpre os requisitos da ABNT NBR 14992 para a classificação tipo II.

2. INDICADO PARA

- ✓ Pisos e paredes de ambientes internos, externos e fachadas;
- ✓ Placas cerâmicas, porcelanatos, peças retificadas. mármore e granitos
- ✓ Revestimentos cimentícios
- ✓ Pedras rústicas.
- ✓ Juntas de 2 a 50 mm

3. NÃO INDICADO PARA

- ✓ Em piscinas;
- ✓ No preenchimento de juntas de dilatação, movimentação ou estrutural;
- ✓ Em superfícies expostas a altas temperaturas, a ácidos, bases e solventes químicos.

4. INSTRUÇÕES DE USO

4.1 CUIDADOS ESPECIAIS:

- Iniciar o rejuntamento, no mínimo 72 horas após o assentamento do revestimento ou de acordo com a cura da argamassa utilizada;
- Realizar a mistura do rejuntamento sempre nas proporções indicadas na embalagem;
- Rejuntar toda área de uma única vez para evitar diferenças de tonalidade;
- O excesso de água causará diferença de tonalidade e perda de resistência do rejuntamento;

- Substratos com infiltrações devem ser devidamente tratados com linha de impermeabilizantes Tilecol antes do assentamento das argamassas colantes, pois as mesmas são compostas por cimento podendo liberar sais solúveis de coloração esbranquiçada chamada Eflorescência alterando a tonalidade do rejuntamento podendo manchar o piso.
- Evitar o contato do rejuntamento com esquadrias de alumínio;
- O rejuntamento deve ser protegido de chuva, sol e vento;
- Não utilizar ácidos para a limpeza.

4.1 PREPARAÇÃO DA BASE:

- Iniciar o rejuntamento somente após todas as obras paralelas estarem encerradas ou que o revestimento tenha sido assentado no mínimo 72 h;
- Limpar as juntas retirando todos os resíduos de pó, óleo, areia, cimento e outros contaminantes que possam interferir na aderência, cor e cura do rejunte;
- Em dias quentes ou com muito vento, ou quando o revestimento tiver alta absorção de água devem-se umedecer levemente as juntas dos revestimentos;
- Respeitar as idades mínimas de cura das argamassas de execução do substrato.

5 COMPOSIÇÃO

- Cimento, cargas minerais, pigmentos e aditivos não tóxicos.

6 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Quantidade de água da mistura: 1.100ml/5 Kg;
- Tempo de utilização: 15min;
- Classificação de acordo com a NBR 14.992

7 MISTURA

- Misturar o rejunte sempre na proporção de aproximadamente 1,100L para 5 Kg;
- Fazer a mistura mecânica ou manualmente em recipiente limpo, até obter um rejuntamento de cor e consistência homogênea, sem grumos, pastosa e aderente;
- Deixar a mistura em repouso por 15 minutos, misturar novamente.

8 APLICAÇÃO

- Remover todos os resíduos de argamassas das fugas;
- Aplicar o rejuntamento com desempenadeira de borracha, com ângulo de 60° pressionando-o contra as juntas preenchendo-as completamente, evitando fuga mal preenchidas;
- Esperar de 15 a 40min para iniciar a limpeza e acabamento das juntas com esponja

limpa e densa, levemente umedecida;

- Após 72h fazer a limpeza final;
- Após 14 dias liberada para limpeza com pano limpo, água e detergente neutro. Não utilizar produtos à base de ácido muriático.

9 LIMPEZA E LIBERAÇÃO PARA TRÁFEGO:

- Liberação para tráfego: 72 horas;
- Liberação para limpeza das cerâmicas: 14 dias, com pano limpo, água e detergente neutro;
- Nunca use produtos à base de ácidos para a limpeza.

10 PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS:

Cores	Diversas Cores
Retenção de água	≤ 65 mm
Variação dimensional	-2,00 a 2,00 mm/m
Resistência à compressão	≥ 10 MPa
Resistência à flexão	≥ 3 MPa
Absorção de água por capilaridade	≤ 0,3 g/cm ²
Permeabilidade	≤ 1,0 cm ³

11 CONSUMO

TABELA DE CONSUMO DE REJUNTAMENTO (Kg/m²)

Formato da cerâmica cm x cm	Espessura das juntas (mm)*							
	2	4	8	10	20	30	40	50
10 x 10 x 8	0,58	1,15	1,44	2,88	5,76	8,64	11,42	14,40
20 x 20 x 8	0,29	0,58	1,15	1,44	2,88	4,32	5,76	7,20
30 x 30 x 8	0,19	0,38	0,77	0,96	1,98	2,88	3,84	4,8
40 x 40 x 8	0,14	0,29	0,58	0,72	1,44	2,16	2,88	3,6
50 x 50 x 8	0,12	0,23	0,46	0,58	1,15	1,73	2,30	2,88
60 x 60 x 8	0,10	0,19	0,38	0,48	0,96	1,44	1,92	2,40
80 x 80 x 8	0,07	0,14	0,29	0,36	0,72	1,08	1,44	1,80
100 x 100 x 8	0,06	0,12	0,23	0,29	0,58	0,86	1,15	1,44
60 x 120 x 8	0,07	0,14	0,29	0,36	0,72	1,08	1,44	1,80

OBS: *Esta tabela é referencial para juntas tradicionais, pois o consumo pode variar de acordo com a técnica de aplicação.

12 ARMAZENAGEM, SEGURANÇA E VALIDADE

4.1 ARMAZENAGEM:

- Armazenar em local seco e arejado sobre estrado elevado do solo, em pilhas com altura máxima de 1,5 m.

4.1 SEGURANÇA:

- Utilizar óculos de proteção e luvas de borracha durante a aplicação;
- Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar o local atingido com água corrente;
- Manter a embalagem fechada e fora do alcance de crianças e animais domésticos;
- Se ingerido, consultar um médico imediatamente.

4.1 VALIDADE:

- 18 meses a partir da data de fabricação, desde que armazenado corretamente.

13 EMBALAGENS

- **Rejuntamento fornecido em diversas cores em saco de 5kg**

Documento revisado em junho de 2025