

SUPER TECNOGUM – IMPERMEABILIZANTE SUPER TECNOGUM TILECOL

Manta Líquida produto monocomponente pronto para uso



1. DESCRIÇÃO

É uma manta flexível para impermeabilizar coberturas com e sem trânsito, como lajes de concreto armado, telhas de fibrocimento, telhas cerâmicas e superfícies metálicas (telhas, rufos e pingadeiras de lata galvanizadas).

2. INDICADA PARA

- Lajes de concreto sem trânsito
- Lajes de concreto com trânsito eventual, desde que revestida
- Calhas
- Telhas cerâmicas e de fibrocimento
- Marquises
- Telhas aluzinco
- Áreas Externas

Para qualquer indicação de uso fora das especificações consultar área Técnica Tilecol

3. VANTAGEM

- Impermeabilizante flexível de fácil aplicação
- Resistente às intempéries
- Acomoda pequenas movimentações da estrutura
- Baixa absorção de água em longos períodos
- Baixa retenção de fuligem
- Fácil aplicação

4. PREPARAÇÃO DA BASE:

- A base deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleo, tinta ou qualquer outro resíduo que possa prejudicar a aderência do produto;
- A superfície de aplicação deve ser raspada para remover partículas soltas e deve estar curada pelo mínimo de 14 dias para contrapisos e de 28 dias para concreto;
- Trincas e fissuras devem ser tratadas previamente. Caso haja partes soltas, é necessário fazer a remoção antes da aplicação da manta líquida SUPER TECNOGUM.
- Não pode ser aplicada sobre substratos úmidos e molhados. Em dias chuvosos, aguardar 2 dias para aplicar o produto.
- Respeitando caimento mínimo de 2%.

5. PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Antes do uso do produto, mexa o mesmo em sua própria embalagem mecanicamente por 3 a 5 minutos até ficar bem homogêneo. Utilize uma haste acoplada em furadeira ou misturador mecânico de baixa rotação (100 a 200 RPM)
- Não misturar qualquer outra substância ao impermeabilizante SUPER TECNOGUM.

6. APLICAÇÃO

- Recomenda-se na primeira demão como ponte de aderência uma diluição de 20% de água potável.
- Aplique o produto em no mínimo de 3 a 4 demãos o intervalo de secagem entre as demãos é de 2 a 4 horas a aplicação pode ser realizada com trinchá ou rolo, espalhando de maneira uniforme sem deixar o material empoçado. É recomendado em ralos, junções, meia cana e canaletas sendo que em áreas acima de 40 m² também deve-se estruturar usar tela de poliéster.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto.
- O assentamento de revestimentos cerâmicos e porcelanatos diretamente sobre o produto é possível. Para isso, deve-se utilizar argamassa colante (tipo ACIII), 7 dias após a aplicação total da IMPERMEABILIZANTE SUPER TECNOGUM TILECOL (cura total). A aplicação deve ser feita de forma muito cuidadosa, para que a desempenadeira metálica não perfure a camada de impermeabilização, comprometendo, assim, a função da IMPERMEABILIZANTE SUPER TECNOGUM TILECOL.

7. CUIDADOS ESPECIAIS

- Durante a aplicação do produto até 35m² não há necessidade de utilização de tela do poliéster, após 40 m² utilizar a tela de poliéster.
- Teste de Estanqueidade, segundo a NORMA 9574 Execução de Impermeabilização deve ser feito teste de estanqueidade. Nas áreas impermeabilizadas por 72h, verificar desempenho do produto.

8. COMPOSIÇÃO

Copolímeros acrílicos.

9. RENDIMENTO

- 1,2 kg/m² a 2Kg/m² podendo variar conforme a porosidade do local a ser aplicado

10. DADOS TÉCNICOS

ANÁLISE	ESPECIFICAÇÃO
Teor de Sólidos(25min/0,5g/105°C)	58,0 – 60,0 %
Aspecto / cor	líquido viscoso, branco
pH	7,5 - 9,5

11. ARMAZENAGEM, SEGURANÇA E VALIDADE

11.1 ARMAZENAGEM:

- Armazenar em local seco arejado sobre estrado elevado do solo, em pilhas com altura máxima de 2 baldes de 18L

11.2 SEGURANÇA:

- Recomenda-se a utilização de EPI'S durante o manuseio do produto, tais como: luvas, óculos de proteção e calçado fechado.
- Em caso de inalação, remova a pessoa para um local ventilado para que não haja dificuldade de respiração
- Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar o local atingido com água corrente
- Manter a embalagem fechada e fora do alcance de crianças e animais domésticos
- Se ingerido, consultar um médico imediatamente.

Para mais detalhes consultar a FISPQ (ficha de informações e segurança) do produto.

11.3 VALIDADE:

- 24 meses a partir da data de fabricação desde que armazenado corretamente.

12. EMBALAGENS

- Balde de 18Kg

Documento revisado em julho de 2026.